



# MAXFLEX®

## 600

## SILICONA DE RETICULACIÓN NEUTRA

### DESCRIPCIÓN

**MAXFLEX® 600** es un sellador elastómero monocomponente en base a silicona de reticulación neutra en contacto con la humedad ambiental y con tratamiento fungicida, apta para aplicaciones de interior y exterior.

### APLICACIONES

- Sellado de juntas de dilatación entre prefabricados estructurales y/o ligeros, y en trabajos de albañilería tradicional.
- Sellado impermeable de juntas en paneles de fachadas, muros cortina, carpintería exterior, etc.
- Sellado de juntas en puertas, marcos de ventanas, etc.

### VENTAJAS

- Excelente adherencia sobre la mayoría de materiales de construcción tales como hormigón, cristal, aluminio, PVC, madera, etc. sin necesidad de emplear imprimación.
- Resistente a los microorganismos.
- Fácil de aplicar. Monocomponente, fácil extrusionalidad y listo para su uso.

### MODO DE EMPLEO

#### Formación de la junta

El sellador **MAXFLEX® 600** puede aplicarse cuando la anchura mínima de la junta sea de 8 mm y la máxima de 25 mm. Como regla general, la profundidad de relleno de la junta será aproximadamente mitad de la anchura, excepto cuando la anchura sea menor de 15 mm en cuyo caso, la profundidad y la anchura serán iguales. En juntas de dilatación, la anchura deberá ser, al menos, cuatro veces mayor que el máximo movimiento esperado.

Utilizar un fondo de junta de polietileno de célula cerrada tipo **MAXCEL®** (Boletín Técnico nº48) de diámetro un 25% mayor a la anchura de la junta para limitar la profundidad de la aplicación y crear un soporte apto para la colocación y retacado del sellador. Igualmente el separador evita que por adherencia aparezcan tensiones no deseables en el fondo de la junta.

#### Preparación del soporte

Las superficies de la junta deberán ser resistentes y estar secas, limpias y libres de grasas y restos de polvo así como de cualquier otro tipo de suciedad que pudiera afectar a la adherencia. Si fuera necesario debe realizarse una limpieza mecánica con chorro de aire a presión o con disolventes para eliminar las grasas o aceites.

Para evitar ensuciar el soporte y proporcionar un acabado limpio se recomienda cubrir y delimitar los bordes de la junta con una cinta adhesiva perfiladora antes de la aplicación de la imprimación y/o del sellador.

#### Aplicación

Los cartuchos de **MAXFLEX® 600** se abrirán por ambos extremos y se introducirán en la pistola manual o automática. A continuación se enroscará la boquilla, cortada en forma de bisel con la anchura deseada. Durante la aplicación, apretar el sellador contra los labios y el fondo para evitar la oclusión de burbujas de aire, llenando completamente la junta. En el caso de juntas anchas, éstas se ejecutarán en tres fases, aplicando el producto en primer lugar sobre los dos labios y por último, un cordón en el centro.

Para el retacado y posterior alisado de la superficie puede emplearse una herramienta mojada con una disolución jabonosa. Por último retirar la cinta perfiladora al finalizar la operación de sellado antes de que se inicie la polimerización del producto.

### Condiciones de aplicación

Evitar aplicaciones en exteriores si se prevén lluvias, y/o contacto con agua, humedad, condensación rocío, etc., dentro de las 24 horas desde la aplicación.

El intervalo óptimo de temperatura de trabajo es de 10 °C a 30 °C. No aplicar con temperaturas de soporte y/o ambiente por debajo de 5 °C o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. Igualmente, no aplicar sobre superficies heladas o encharcadas.

Las temperaturas del soporte y ambiente serán superiores en al menos 3 °C a la del punto de rocío. Igualmente, no aplicar cuando la humedad relativa sea superior del 90 %.

Evitar aplicaciones a temperaturas elevadas con fuerte viento, y/o con exposición directa al sol con calor extremo.

### Curado

**MAXFLEX® 600** puede pintarse transcurridos 3 días (20 °C y 50% H.R.). Temperaturas inferiores y/o valores de H.R. superiores alargarán el tiempo de curado. Utilizar preferentemente pinturas de gran elasticidad y sin disolventes (acrílicas, vinílicas). Se recomienda realizar una prueba previa.

### Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con **MAXSOLVENT®** inmediatamente después de su uso. Una vez polimerizado, sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

### CONSUMO

El consumo estimado de **MAXFLEX® 600** depende de las dimensiones de la junta:

Consumo (ml de sellador/metro lineal) =  
Anchura de junta (mm) \* Profundidad de junta (mm)

Así para una junta de 10x10 mm, el consumo estimado es de 100 ml de sellador por metro lineal de junta. El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y condiciones del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto.

El rendimiento en metros lineales de junta para un cartucho de 310 ml de **MAXFLEX® 600** se puede calcular a partir de:

Rendimiento (metros lineales de junta/cartucho) = 310 \* 1/Anchura de junta (mm) \* 1/Profundidad de junta (mm)

### INDICACIONES IMPORTANTES

- No añadir disolventes, aditivos o áridos que puedan afectar a las propiedades del producto.
- Respetar la relación profundidad:anchura recomendada.
- Evitar la oclusión de aire durante la aplicación del sellador.
- Para el sellado de juntas con anchura superior a 4 cm, usar la banda elástica **MAXFLEX® XJS**. No aplicar en juntas con movimientos superiores al 25%.
- En el caso de cubrir con pintura, esperar a la completa polimerización del producto y utilizar revestimientos elásticos que minimicen la aparición de fisuras antiestéticas debido al movimiento de la junta.
- Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín Técnico, información adicional o duda consulte con el Departamento Técnico.

### PRESENTACIÓN

**MAXFLEX® 600** se presenta en cartuchos de plástico 310 ml (25 unidades/caja). Disponible en color estándar gris. Otros colores consultar.

### CONSERVACIÓN

Doce meses en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol con temperaturas superiores a 5 °C.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes y gafas de seguridad en la manipulación y aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de salpicaduras o contacto en los ojos, lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si la

irritación persiste acudir al médico. Mantener fuera del alcance de los niños.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de **MAXFLEX® 600**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

## DATOS TÉCNICOS

Características del producto	
Aspecto general y color	Masilla elástica gris homogénea monocomponente
Densidad, (g/cm <sup>3</sup> )	1,40 ± 0,10
Condiciones de aplicación y curado	
Anchura máxima de junta, (mm)	25
Relación anchura:profundidad de la junta	2:1
Temperatura mínima de aplicación para soporte y ambiente, (°C)	> 5
Tiempo de formación de piel a 23 °C y 50% H.R., (min)	15
Tiempo tack free, o libre de polvo a 23 °C y 50% H. R., (min)	30
Velocidad de polimerización a 23 °C y 50% H.R., (mm/ 24 h)	2,5
Tiempo de secado para revestimiento, 23 °C y 50% R.H., (d)	3
Características del producto polimerizado	
Dureza Shore A, ISO 868	20
Módulo de elasticidad al 100%, DIN EN ISO 8340 (MPa)	0,30
Resistencia a tracción, NF P 85506 – ISO 11600 (MPa)	0,35
Alargamiento a rotura, NF P 85506 – ISO 11600 (%)	400
Recuperación elástica, NF P 85506 – ISO 11600 (%)	> 70
Temperatura de servicio, (°C)	-50 ≤ T ≤ +150
Rendimiento / Consumo*	
Rendimiento de un cartucho de 310 ml para junta de 10x10 mm (metros lineales)	Aprox. 3
Consumo para una junta de 10x10 mm (ml/metro lineal de junta)	100

\* El consumo puede variar en función de las dimensiones de la junta, y de la textura, porosidad y condiciones del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto.

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®**, **S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



### DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13  
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification

n° ES021542/ES021543

