



MAXELASTIC®

STONE



MISCELA DI COOPOLIMERI IN DISPERSIONE ACQUOSA ED INERTI DI GRANULOMETRIA FINE E SELEZIONATA



DESCRIZIONE

MAXELASTIC® STONE è una miscela di copolimeri in dispersione acquosa ed inerti di granulometria fine e selezionata, che forma un malta sintetica pronta all'uso. **MAXELASTIC® STONE** viene utilizzata come protettivo in strato continuo per consentire la pedonabilità su impermeabilizzazioni realizzate con **MAXELASTIC®**.

APPLICAZIONI

Protezione pedonabile di impermeabilizzazioni realizzate con **MAXELASTIC®**. Per realizzare pavimenti continui, scale, rampe con proprietà decorativa ed antiscivolo

PROPRIETÀ

È antiscivolo e presenta un'alta resistenza all'abrasione. Facilità di applicazione, non necessita di primer d'ancoraggio. Monocomponente, **MAXELASTIC®** è pronto all'uso. Aspetto gradevole e decorativo disponibile in vari colori.

COME UTILIZZARE

Preparazione delle superficie

La superficie dovrà essere pulita e asciutta. Per applicazioni sopra **MAXELASTIC®**, sarà necessario attendere almeno 18-24 ore prima della sua stesura. Per applicazioni su calcestruzzo o malte di preparazione è consigliabile applicare una mano ad impregnazione di **MAXELASTIC®** diluito al 20% con acqua

Applicazione

MAXELASTIC® STONE è pronto all'uso e si applica sulle superfici a cazzuola, livellatore in gomma o rullo. E' possibile l'applicazione in un'unica fase applicando lo spessore richiesto. Per garantire una protezione efficace e duratura si consiglia uno spessore di circa 3 mm, evitando comunque spessori inferiori ai 2 mm. Sarà necessario rispettare gli eventuali giunti di dilatazione per permettere il libero movimento senza creare tensioni. In caso di grosse superfici si consiglia di delimitare le aree di lavoro al fine di evitare riprese e giunti. Gli eventuali difetti di ripresa possono essere sistemati applicando un leggero strato di **MAXELASTIC® STONE**

INDICAZIONI IMPORTANTI

Non applicare con temperatura inferiori ai +5° C e con umidità relativa superiore al 90%.

Non applicare in situazioni di ristagno d'acqua.

Non applicare con pioggia, o se questa è prevista entro 4 ore dall'applicazione del materiale.

CONSUMO

Dai 3,5 ai 5 Kg/m² in relazione allo spessore richiesto.

IMBALLAGGIO

Latte da 25 Kg nei colori rosso tegola, bianco, grigio, verde.

SICUREZZA E IGIENE

MAXELASTIC® STONE non è un prodotto tossico. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, così come l'aspirazione della polvere.

Sarà necessario lavorare sempre indossando appositi guanti protettivi di gomma ed occhiali di sicurezza. In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di persistenza dell'irritazione consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, bisognerà sciacquarli immediatamente con abbondante acqua fresca e pulita, senza sfregare e consultare immediatamente un medico.

Consultare il foglio con i Dati di Sicurezza di **MAXELASTIC® STONE**.

Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi e contenitori deve essere effettuato rispettando la legislazione vigente ed è una responsabilità dell'utilizzatore finale.

DATI TECNICI

Caratteristiche del prodotto		
Aspetto e colore	Tissotropico, pasta pigmentata con aggregati	
Densità, ISO 1675 (g/cm ³)	1,60 ± 0,10	
Condizioni di applicazione ed essiccaura		
Temperatura minima / applicazione. Umidità Relativa, (°C / %)	Ambiente:	Supporto:
	> 5 / < 90	> 5 / ---
Tempo minimo / massimo di interstrato a 20 °C, (ore)	5 – 18	
Tempo di essiccazione a 20 °C, (ore)	24	
Tempo di indurimento a 20 °C per la prova di tenuta stagna, (giorni)	7	
Caratteristiche del prodotto essiccato		
Resistenza allo scivolamento / slittamento, UNE-ENV 12633	R _d >45. Classe 3	
Resistenza Taber all'abrasione, ASTM D-4060. Indice di usura (Mola: CS-10 & Carico: 1 kg)	500 Cicli	1.000 Cicli
	0,60	0,60
* Consumo / spessore		
Spessore del film secco per la completa resa in servizio	2,0-3,0	
Consumo totale per ogni applicazione, (kg/m ² ·mm)	1,7	

* Il consumo può variare in funzione della consistenza, porosità e delle condizioni della superficie, così come in funzione del metodo di applicazione. Realizzare una prova in-situ per stabilirne il valore esatto.

GARANZIA

L'informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. **DRIZORO®**, **S.A.U.** si riserva il diritto di modificare la stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi ed ai rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà l'applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

